



MAPEI SM Primer™

**Water-Based Primer
for MAPEI Peel-and-Stick
Membranes**

**Apprêt à base d'eau pour
les membranes
autocollantes MAPEI
munies d'un papier
protecteur détachable**

**Imprimador a base de
agua para membranas de
MAPEI que se aplican
mediante el método
“despegar y adherir”**



DESCRIPTION

A ready-to-use, fast-drying, water-based, latex primer for use under MAPEI's peel-and-stick sheet membranes on residential and commercial indoor or outdoor floors. Greatly increases bond of MAPEI's peel-and-stick sheet membranes to concrete, plywood and other approved, properly prepared floors. Apply with roller or brush. White color (dries clear).

WHERE TO USE

- Under MAPEI peel-and-stick membranes

SUITABLE SUBSTRATES (properly prepared)

- Fully cured concrete (at least 28 days old)
- Cement mortar beds and indoor leveling coats
- Cement backer units (see manufacturer's guidelines)
- Cement terrazzo floors
- Well-bonded VCT, ceramic tile and natural stone
- Group 1 exterior-grade plywood (interior residential floors and countertops in dry areas only)

SURFACE PREPARATION

Must be in accordance with ANSI A108.5 industry standards. See Technical Data Sheets (TDSs) for MAPEI peel-and-stick membranes regarding surface preparation. Consult MAPEI's Technical Services Department for installation recommendations for substrates or conditions not listed.

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

DESCRIPTION

Un apprêt de latex à base d'eau, prêt à l'emploi et à séchage rapide pour utilisation sous les membranes en feuilles MAPEI munies d'un papier protecteur détachable, sur les sols intérieurs/extérieurs, résidentiels et commerciaux. Augmente grandement l'adhérence des membranes en feuilles MAPEI munies d'un papier protecteur détachable, au béton, contreplaqué et autres sols approuvés et adéquatement préparés. Appliquer au rouleau ou au pinceau. De couleur blanche (transparent une fois sec).

AIRES D'UTILISATION

- Sous les membranes MAPEI munies d'un papier protecteur détachable

SUPPORTS APPROPRIÉS (adéquatement préparés)

- Béton entièrement mûri (d'au moins 28 jours)
- Chapes de mortier et sous-finitions autolissantes intérieures
- Panneaux de béton expansé (voir les directives du fabricant)
- Sols de terrazzo de ciment
- Carreaux de vinyle de composition, carreaux de céramique et pierre naturelle bien adhérents
- Contreplaqué de type extérieur de Groupe 1 (sols et comptoirs résidentiels à l'intérieur, dans des endroits secs seulement)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Doivent être conformes aux normes ANSI A108.5 de l'industrie. Voir les fiches techniques des membranes MAPEI munies d'un papier protecteur détachable pour la préparation des supports. Consulter le service technique de MAPEI pour obtenir des recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

S Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DESCRIPCION

Un imprimador de látex listo para usar, de secado rápido, a base de agua, para su uso debajo de membranas laminares fabricadas por MAPEI a las cuales se les despega la capa antiadherente y se pegan sobre pisos en interiores o en exteriores para aplicaciones residenciales y comerciales. Incrementa enormemente la adherencia de las membranas fabricadas por MAPEI de aplicación mediante el método "despegar y adherir" sobre pisos de concreto, de madera contrachapada y otros tipos de pisos aprobados, debidamente preparados. Aplique con rodillo o pincel. Color blanco (seca alcanzando un color transparente).

DONDE USARLO

- Debajo de membranas fabricadas por MAPEI de aplicación mediante el método "despegar y adherir"

SUSTRATOS APROPIADOS (preparados adecuadamente)

- Concreto totalmente curado (por lo menos 28 días desde su colocación)
- Lechos de mortero de cemento y capas de nivelación en interiores
- Unidades posteriores de cemento (consulte las pautas de instalación del fabricante)
- Pisos de terrazo de cemento
- Losetas de composición de vinilo (VCT, por sus siglas en inglés), losetas cerámicas y piedra natural bien adheridas
- Madera contrachapada Grupo 1 para exteriores (pisos y mostradores interiores de aplicación residencial sólo en áreas secas)

PREPARACION DE SUPERFICIES

Debe cumplir con la norma industrial ANSI A108.5. Consulte las Fichas técnicas (TDS, por sus siglas en inglés) de las membranas fabricadas por MAPEI que se aplican mediante el método de "despegar y adherir" para obtener recomendaciones sobre la preparación de superficies. Consulte con el Departamento de servicio técnico de MAPEI para

PRODUCT APPLICATION

- When substrate and ambient temperatures are between 40°F and 95°F (4°C and 35°C), apply primer to clean substrate with a roller or brush to achieve full substrate coverage. Do not dilute primer.
- Let dry about 10 to 15 minutes (or until tacky) before installing the membrane.
- For complete instructions, see TDSs for MAPEI peel-and-stick membranes.

LIMITATIONS

- Not for use: over substrates subject to hydrostatic pressure or moisture content in excess of 5 lbs. per 1,000 sq. ft. (2.27 kg per 92.9 m²) per 24 hours using a calcium chloride test kit; over cracks subject to "out-of-plane" vertical movement; where floor movement greater than 3/8" (10 mm); over expansion or control joints; in areas of prolonged water immersion (swimming pools, spas, steam rooms, gang showers, hot tubs, fountains).

APPROXIMATE COVERAGE* per 1 U.S. gal. (3.79 L)

300 to 350 sq. ft. (27.9 to 32.5 m²)

APPROXIMATE COVERAGE* per 5 U.S. gals. (18.9 L)

1,500 to 1,750 sq. ft. (139 to 163 m²)

**Coverage shown is for estimating purposes only.*

APPLICATION DU PRODUIT

• Lorsque la température ambiante et celle du support se situent entre 4°C et 35°C (40°F et 95°F), appliquer l'apprêt sur le support propre à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau pour obtenir une couverture complète du support. Ne pas diluer l'apprêt.

- Laisser sécher pendant environ 10 à 15 minutes (ou jusqu'à ce qu'il soit collant) avant d'installer la membrane.
- Pour les instructions complètes, voir les fiches techniques des membranes MAPEI munies d'un papier protecteur détachable.

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser : sur les supports soumis à la pression hydrostatique ou à une teneur en humidité de plus de 2,27 kg par 92,9 m² (5 lb par 1 000 pi²) par 24 heures, mesurée selon la trousse de test au chlorure de calcium; sur les fissures soumises au mouvement vertical « hors plan »; là où le mouvement du sol est supérieur à 10 mm (3/8"); sur les joints de contrôle ou de dilatation; dans les endroits en immersion aqueuse prolongée (piscines, spas, bains de vapeur, douches collectives, cuves thermales, fontaines).

COUVERTURE APPROXIMATIVE* par 3,79 L (1 gal. US)

27,9 à 32,5 m² (300 à 350 pi²)

COUVERTURE APPROXIMATIVE* par 18,9 L (5 gal. US)

139 à 163 m² (1 500 à 1 750 pi²)

**Ces données de couverture sont fournies qu'à des fins d'estimation seulement.*

obtener las recomendaciones de instalación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

APLICACION DEL PRODUCTO

• Aplique el imprimador con rodillo o pincel sobre sustrato limpio cuando las temperaturas del sustrato y del ambiente se encuentren entre los 4°C y 35°C (40°F y 95°F) para obtener la mayor cobertura sobre el sustrato. No diluya el imprimador.

- Deje secar entre 10 y 15 minutos (o hasta que adquiera una consistencia pegajosa) antes de instalar la membrana.
- Para obtener instrucciones completas, consulte las TDS de las membranas fabricadas por MAPEI que se aplican mediante el método de "despegar y adherir".

LIMITACIONES

- No use: sobre sustratos sujetos a presión hidrostática o a un contenido de humedad que supere los 2,27 kg cada 92,9 m² (5 libras cada 1 000 pies²) durante 24 horas, al realizar la medición con el kit de análisis con cloruro de calcio; sobre grietas sujetas a movimientos verticales "fuera del plano"; en lugares en los cuales el movimiento del piso sea mayor a 10 mm (3/8 de pulgada); sobre juntas de dilatación o de control; en áreas expuestas a inmersión prolongada bajo agua (piscinas de natación, áreas de tratamiento de salud corporal a base de agua, saunas, duchas públicas, jacuzzi, fuentes).

COBERTURA APROXIMADA* cada 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

27,9 a 32,5 m² (300 a 350 pies²)

COBERTURA APROXIMADA* cada 18,9 L (5 galones de EE.UU.)

139 a 163 m² (1 500 a 1 750 pies²)

**Los datos de cobertura sólo se muestran con nes estimativos.*