




Novoplan[®] Easy Plus

**Easy-Preparation,
Self-Leveling
Underlayment**


**Sous-finition
autolissante de
préparation facile**

**Contrapiso
autonivelante de
fácil preparación**






Commercial applications
Applications commerciales
Aplicaciones comerciales




Min. 1/8" (3 mm) — Max. 1" (2,5 cm)




1

Apply primer.
Appliquer un apprêt.
Aplique impimación.



2



Water
Eau
Agua

3

5 - 5.28
U.S. qts.
(4,73 -
5,0 L)




4

2-3 min.




5



6

Smooth within 15 minutes.
Lissage en 15 minutes.
Alise en 15 minutos.

15 min.



7



8

OR
OU
O



Ceramic tile and natural stone can be installed 24 hours after application. Floor coverings can typically be installed 2 to 3 days after application.

Les carreaux de céramique et la pierre naturelle peuvent être installés 24 heures après l'application. Les revêtements de sol peuvent être installés généralement 2 à 3 jours après l'application.

Losetas de cerámica y piedra natural se pueden instalar en un período tan corto como de 24 horas. Revestimientos de pisos al cabo de 2 a 3 días después de su aplicación.

E For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

DESCRIPTION

Novoplan Easy Plus is a high-strength, self-leveling, calcium-aluminate-based underlayment and repair mix for interior concrete and engineer-approved floors. Its unique formulation allows for direct application on substrates that are clean, securely bonded and properly primed.

USES

For leveling, smoothing and repairing of interior residential or commercial floors before the installation of flooring systems and coverings. For use over radiant-heated floors or to encapsulate hydronic or electric radiant-heated floors.

SURFACE PREPARATION

All substrates must be properly prepared and structurally sound, stable, solid and dry. Concrete surfaces must be clean and free of any substance that could interfere with the bond of the installation material, including dust, dirt, paint, tar, asphalt, wax, oil, grease, concrete sealers, curing compounds, form release agents, laitance, loosely bonded toppings, foreign substances and adhesive residues. For concrete substrates, fill in deep areas, holes and cracks with an appropriate MAPEI patching compound or screed; otherwise, fluid self-leveler may leak through to a floor below or into unwanted cavities. For plywood substrates, fill joints with an acrylic-based caulking compound to prevent *Novoplan Easy Plus* from leaking into a floor below. All substrates must be primed with an appropriate MAPEI primer before applying a self-leveler. See MAPEI's "Primers for Self-Leveling Materials" product selection guide and the appropriate primer's Technical Data Sheet (TDS). Refer to Reference Guide "Surface-Preparation Requirements for Self-Leveling Underlayments" for details on proper surface preparation.

MIXING

See the TDS.

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

DESCRIPTION

Novoplan Easy Plus est une sous-finition et un composé de ragréage autolissant, à base d'aluminate de calcium et à résistance élevée, pour les supports de béton intérieurs et les planchers approuvés par l'ingénierie. Sa formulation unique permet l'application directe sur des supports propres, bien adhérents et adéquatement préparés.

AIRES D'UTILISATION

Employer pour niveler, lisser et réparer les sols de béton intérieurs résidentiels ou commerciaux avant l'installation de systèmes de revêtements de sol. Pour utiliser sur les planchers chauffants ou encapsuler les planchers chauffants hydroniques ou électriques.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Tous les supports doivent être adéquatement préparés, structurellement sains, stables, solides et secs. Les surfaces en béton doivent être propres et exemptes de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence du matériau d'installation, y compris la poussière, saleté, peinture, goudron, asphalte, cire, huile, graisse, scellants, composés de mûrissement, agents de décoffrage, laitance, particules mal adhérentes, débris et résidus d'adhésif. Pour les supports en béton, remplir au préalable les fissures, les trous et les creux profonds avec une chape ou un composé de ragréage MAPEI approprié pour éviter que la sous-finition autolissante fluide coule aux niveaux inférieurs ou dans des cavités. Pour les supports de contreplaqué, remplir les joints au moyen d'un composé de calfeutrage à base d'acrylique pour éviter que *Novoplan Easy Plus* coule aux niveaux inférieurs. Tous les supports doivent être apprêtés au moyen d'un apprêt MAPEI approprié avant l'application d'une sous-finition autolissante. Voir le guide de sélection de produits MAPEI « Apprêts pour les matériaux autolissants » ainsi que la fiche technique de l'apprêt approprié. Consulter le guide de référence « Exigences relatives à la préparation des supports pour les sous-finitions autolissantes » pour les détails sur la préparation adéquate des supports.

MÉLANGE

Se référer à la fiche technique.

S Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DESCRIPCION

Novoplan Easy Plus es un contrapiso autonivelante y mezcla reparadora, de alta resistencia, a base de calcio-aluminato, para pisos interiores de concreto y aprobados por ingenieros. Su fórmula única permite la aplicación directa sobre sustratos que estén limpios, bien adheridos y debidamente imprimados.

USOS

Para nivelar, alisar y reparar pisos interiores residenciales o comerciales antes de instalar de sistemas de pisos y revestimientos. Para usos sobre pisos con radiación de calefacción, o para encapsular pisos hidrónicos o eléctricos con radiación de calefacción.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Todos los sustratos deben estar debidamente preparados y estructuralmente firmes, estar secos, sólidos y estables. Las superficies de concreto deben estar limpias y libres de cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del material de instalación, incluyendo polvo, suciedad, pintura, alquitrán, asfalto, cera, aceite, grasa, selladores de concreto, compuestos de curado, agentes desmoldantes, lechadas, capas finales mal adheridas, sustancias extrañas y residuos de adhesivo. Para sustratos de concreto, rellene las áreas profundas, orificios y grietas con un compuesto MAPEI adecuado para parcheo o enrasador; de lo contrario, el líquido autonivelador puede filtrarse a través de un piso inferior o llegar a cavidades no deseadas. Para sustratos de madera contrachapada, rellene las juntas con un compuesto de calafateo a base de acrílico para evitar que *Novoplan Easy Plus* penetre hasta el piso inferior. Antes de aplicar un autonivelante, todos los sustratos deben ser imprimados con un imprimador MAPEI adecuado. Consulte en la guía de selección de productos MAPEI "Imprimadores para materiales autonivelantes", así como la respectiva Ficha técnica. Para mayor información acerca de la adecuada preparación de la superficie, consulte la Guía de referencia "Requisitos de preparación de superficies para contrapisos autonivelantes".

MEZCLA

Consulte la Ficha técnica.